LENZUOLINO

DRAP D'EXAMEN 100% CELL. MT 46 H 50 1X9

Drap d'examen

C62812



Détails Techniques

Matière Première	*CELLULOSE 100%*	Absorption par immers.%(+/- 10)	*485*	Nb. Formats	*121*
Nb. Plis	*2*	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	*90*	Longueur Rouleau (m)	*46,00*
Grammage par Pli (g/m2)	*16,0*	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	*405*	Diamètre Rouleau (cm)	*13,10*
Couleur	*BLANC*	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	*235*	Mandrin	*STANDARD*
Point de blancheur	*85*	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	*141*	Diamètre Mandrin (mm)	*39*
Méthode de blanchiment	*ECF*	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	*62*	Pcs par Paquet	*1*
Traitment WS	*OUI*	Largeur Format (cm)	*50,00*	Paquets par Coli s	*9*
Gaufrage	*SATIN*	Longueur Format (cm)	*38,00*	EAN Paquet	*8022650628122*
Adhésion Plis	*PUNTA PUNTA SYSTEM*	Perforation	*OUI*	EAN Colis	*18022650628129*

Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxTxP)	- -	Emballage Paquet	*POLYTHENE*	Colis par Palette	*30*
Dimension Colis (cm HxTxP)	*50,70x40,10x40,10*	Emballage Colis	*CARTON*	Colis par Couche	*6*
Dimensions Palette (cm HxTxP)	*268,50x120,30x80,20*	Certification Palette	*EUR*	Couches per Palett	*5*
Volume Colis (m3)	*0,0815*	Construction Palette	- -	Demi-palette	*NO*

This product meets EU GPP criteria, therefore it can be offered in public tenders organized by contracting authorities.

Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations.Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires.Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.